

# 速乾モルタル

# ルヤブク

30分で歩行可能

かんたん補修

衝撃に強い

## 用途

- 急を要するセメント工事
- コンクリート駐車場、モルタル床などのひび割れ補修
- 塗装、クロス下地の補修
- 門扉、フェンスの支柱固定
- 金具、機械の固定
- 石材、タイルの仮止め

日本建築仕上げ工業会登録

登録番号 1401003

放散等級区分 F☆☆☆☆

<http://www.nsk-web.org/>



荷姿 5kg×4袋/ケース 標準施工面積 10mm厚/約0.3㎡



建築資材総合卸売商社

株式会社 マルユウ建材

<http://www.maruyuu.co.jp>


〒578-0921大阪府東大阪市水走1-7-23  
TEL : 072-960-5666 FAX : 072-966-5660

## 特長

1. 施工30分で実用強度が発現し、歩行可能です。
2. 水を加えるだけで作業性が極めて良好です。
3. 完全硬化後（28日）の強度は従来のモルタルと変わりません。
4. 特殊樹脂の配合で既存の速乾セメントより多く強度が得られます。
5. 衝撃に強く、下地補修、穴埋めなどに最適です。
6. 駐車場のクラック補修が可能です。※施工後、養生が必要となります。
7. 仕上げ色がコンクリートに近い白さになります。

## 使用方法


1. 下地のほこり、油分などを取り除き、施工前に水打ちをしてください。
2. 下地の吸水が激しい場合は、弊社製品「Mプライマー」を3倍液で希釈し、乾燥後に施工してください。
3. 練り合わせ後すぐに硬化が始まります。作業を速やかに行ってください。
4. 水量、外気温、湿気などにより硬化時間が変わります。
5. 支柱工事は、支柱設置後にハヤブサで周りを埋めて下さい。



下地のほこりを取り除き水打ち又はプライマーを刷毛で塗布してください。



ハヤブサ1袋（5kg）に対して清水約1L～1.2Lを混入して下さい。  
その他の混入剤は入れないで下さい。



練り合わせ後すぐに硬化が始まります。  
作業を速やかに行ってください。  
（可使用時間約3～5分）

### < 注意事項 >

- ◆ 硬化が早いので必要量だけ練って下さい。
- ◆ 他の骨材を混入しないで下さい。
- ◆ 施工途中での追い水は厳禁です。
- ◆ 仕上げ材を塗るときは、乾燥後シーラー処理をして下さい。
- ◆ 気温5℃以下での使用は避けて下さい。
- ◆ アスファルト面の使用は避けて下さい。

### 取扱店

### 取扱いについて

- 応急措置 ■
  - ・皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療処置を受けて下さい。
  - ・吸入した場合は、速やかに新鮮な空気のある場所に移し、咳等がおさまらなければ医療処置を受けて下さい。
  - ・誤って飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄してください。被災者の意識が朦朧としている場合は、意識がない場合は、無理に吐かせないで、速やかに医療処置を受けて下さい。
- 取扱い上の注意 ■
  - ・目・皮膚等への接触をさけるため、適切な保護具（手袋、長靴、保護メガネ、防塵マスク等）を着用して下さい。
  - ・取り扱い後は顔、手、口等を水洗して下さい。
- 漏出時の注意 ■
  - ・回収作業には、手袋、長靴、保護メガネ、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
  - ・粉塵が飛散しないように注意して下さい。
  - ・濃厚な洗浄水は中和、希釈処理等により、河川等に直接流出しないように対策をとって下さい。
  - ・飛散したものは掃除機等で吸い取って回収して下さい。または、スコップ、ほうき等で集め袋等に回収して下さい。
  - ・床面に付着したものは水で洗浄して下さい。
- 廃棄上の注意 ■
  - ・残余廃棄物は固化後廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄して下さい。
  - ・洗浄水等の排水は、水質汚濁防止法等の関係諸法令に適合するように十分留意して下さい。
  - ・処理等を外部の業者に委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理表（マニフェスト）を交付して委託し、関係法令を遵守して適正に処理して下さい。
  - ・使用済み容器は産業廃棄物として処分して下さい。
- 保管上の注意 ■
  - ・乾燥した場所に保管して下さい。
  - ・水と接触の恐れがない場所に保管して下さい。