

プロフェッショナル既調合モルタル

ラクモルタル

手軽に高品質を



ラークモルタル

プロフェッショナル既調合モルタル

ラークモルタルはプロの職人が求める品質にこだわった既調合モルタルです。

01 特長

安定したモルタルが簡単にできる プレミックスモルタルです。

正確な配合比のプレミックスモルタルで、一定量の清水を加えるだけで安定したセメントモルタルが素早くご用意できます。

材料の搬入が困難な現場や少量のモルタルしか使用しない場合などにご利用ください。

高レベル安定品質の既調合モルタルです。

ラークモルタルは骨材とセメントにこだわったプロ仕様の既調合モルタルです。

≫ 骨材はこだわりの天然砂を使用。

骨材は厳選された天然砂を配合しており、常に安定した品質をご提供致します。モルタルの強度が安定し、作業性の向上にも寄与します。

≫ 初期強度が出る普通ポルトランドセメントを使用。

セメントは普通ポルトランドセメントを使用。初期強度が強く安心の品質です。

02 用途

作業場が狭い工事及び小規模の工事用に便利です。左官工事、タイル工事、ブロック積、上下水道関係など広い分野で性能を発揮します。

03 荷姿・仕様



ラークモルタル130

製品仕様

重量・荷姿	25kg袋(クラフト+ポリ袋)
配合比	ポルトランドセメント:1
	骨材(天然砂):3

標準仕様(1袋あたり)

練る水の量	3.8リットル
-------	---------

標準使用量(1袋あたり)

施工面積	5mm厚/2.8㎡
	10mm厚/1.4㎡
	15mm厚/0.9㎡
使用袋数	1㎡/74袋

04 品質

圧縮強度	3日	7日	28日
N/m ²	14.6	25.7	36.1

(温度、水比等条件の差により多少変動があります。)

05 施工手順

下地調整

コンクリート表面のレイタンス、汚れ、油分等を十分除去してください。下地面に水湿し(必要に応じてプライマー処理)を行ってください。

ラークモルタルの攪拌

モルタルミキサーまたは高速ハンドミキサーを使用し十分攪拌ください。まず、ラークモルタルを入れ、水を徐々に加えながら必要な軟らかさになるように確認しながら攪拌ください。

ラークモルタルの塗り付け

コテを用い、まずは、しごき塗りを行い、追っかけで所定の厚みまで塗り付けてください。1回に塗り付ける塗り厚は壁面で10mm以下、床面で30mm程度です。

養生

乾燥、凍結を避け、施工後1週間程度養生してください。

使用上の注意

- 本製品はセメントを基材としたプレミックスモルタルです。取り扱いにはセメントと同様に行ってください。
- 雨・露のかからない乾燥した場所に保管してください。
- 気温5℃以下での施工は行わないでください。
- 激しい通風・日射などによる急速乾燥を避け、必要に応じてシート養生・散水養生を行ってください。
また、施工中や硬化するまでは雨・雪などを避けてください。
- 混練りした材料は1時間以内に使い切ってください。
- 練り足し、加水による練り直しは行わないでください。
- 保護メガネ、防塵マスク、ゴム手袋を着用の上、取り扱ってください。
- 本製品は製造年月日を確認し3ヵ月以内を目安に使用してください。

商品についてのお問い合わせは弊社まで

製造・発売元



建築資材総合卸売商社
株式会社 マルユウ建材

〒578-0921 大阪府東大阪市水走1-7-23

TEL 072-960-5666 FAX 072-966-5660

E-mail osaka@maruyuu.co.jp URL <http://www.maruyuu.co.jp>

MLM001