

外 装 特 殊 軽 量 既 調 合 モ ル タ ル

オモル オー

刷毛引き・
追っかけ塗り可能

ヒビ割れ減少



写真はイメージです。

 株式会社 マルユウ

〒578-0984 東大阪市菱江2丁目1-2番8号
TEL (0729) 60-5666 / FAX (0729) 66-5660

軽量モルタルプレミックス


Oモル オー

特徴

亀裂の発生が少ない
追っかけ塗りが容易
刷毛引き・塗装・吹き付けの下地に最適
塗りやすく作業の効率がアップ

施工要領

練り合わせ



用途	モルタル接着剤混入量
内壁	不要
外壁	500g/Oモル1袋
タイル下地	1Kg/Oモル1袋

塗り付け

- ◆ラス面に圧力を加えながら下ごすりをしてから所定の厚みまで塗り付けて下さい。
- ◆必要に応じて木ゴテ刷毛引き仕上げを行って下さい。
- ◆コンクリート・ALC下地には、モルタル接着剤でプライマー処理をして下さい。

注意事項

- Oモルは既調合タイプですので、他の材料の調合は避けて下さい。
- 練り混ぜ5時間以内で使用して下さい。
- 気温5℃以下での施工は避けて下さい。
- 急激な乾燥のおそれのある場合、シート養生、散水養生をして下さい。
- 保管は湿気を避けて保管して下さい。

性能試験データ

試験項目	材令	試験結果	試験方法	塗り厚	施工面積
曲げ強度 (Kgf/cm ²)	28日	32.1	JIS R5201	5mm厚	4.6m ²
圧縮強度 (Kgf/cm ²)	28日	115	JIS R5201	6mm厚	3.9m ²
長さ変化率 (%)	28日	0.118	JIS A1129	7mm厚	3.3m ²
接着強度 (Kgf/cm ²)	28日	10.3	建研式 下地：コンクリート	8mm厚	2.9m ²
熱伝導率 (Kcal/m.h.℃)	28日	0.37	JIS A1412		

荷姿正味25Kg入
三層クラフト紙袋ビニール入

ご注意：施工材料は、正しく安全にご使用いただくために必ず取扱説明書をよくお読み下さい。