

クレンズ

～Cleanse - 洗い出しの決定版～

クレンズは、グルコン酸ナトリウムを主成分とした洗い出し、打継目地処理剤です。Rタイプ（標準型）とTタイプ（深型）の2種類を備え、時間の幅を持たせた商品です。Rタイプ、Tタイプを使い分けることで散布から洗い処理までの時間に余裕を持たせ洗い深さも調節できます。

セメント硬化遅延剤



洗い出しでしか表現できない**美**がある
 洗い出しでしか表現できない**伝統**がある



Rタイプ (標準型)

1kg - 12本/ケース
 4kg - 6本/ケース



Tタイプ (深型)

1kg - 12本/ケース
 4kg - 6本/ケース

	散布量	1kg	4kg	洗浄処理時間	深さ
Rタイプ (標準型)	300g/m ²	約3.3m ²	約13.2m ²	6時間~24時間	2mm~3mm
Tタイプ (深型)	300g/m ²	約3.3m ²	約13.2m ²	6時間~72時間	3mm~5mm

■用途

- 洗い出しの化粧仕上げ
- 遊歩道、店舗の玄関土間
- コンクリート打ち継目地処理

■使用方法

- ① コンクリート、モルタル打ち込み後、規定量 300 g/m²を噴霧器などで均等に散布する。
- ② 散布は原則として打ち込み後、1時間以内に行う。
- ③ 勾配のある所は、水が引いた際に散布する。
- ④ 散布後は、天候、気温などを考慮して養生を行う。
- ⑤ 洗い出しを行った際、セメントの濁りが透明になるまで洗浄してください。
- ⑥ 散布後、Rタイプは6時間~24時間、Tタイプは6時間~72時間以内に水をかけながら刷毛・デッキブラシなどで洗う。

注意事項

- ・散布前に不陸がないことを確認して下さい。
- ・Tタイプ (深型) には、3分程度の石を使用して下さい。
- ・夏場の直射日光を避けて下さい。
- ・冬場5℃以下での使用は避けて下さい。
- ・夏場など気温の高い時期には取れにくい場合がございます。
- ・コンクリート、モルタル打設など水和反応して硬化が始まり施工しにくい場合がございます。
- ・早強セメントを使用しないでください。

クレンズクリアー1kg(白華防止液)

■使用方法 (12本/ケース)

- ① 洗い出しが終了後、石が完全乾燥をしたことを確認してからクレンズクリアーを原液のままハケで塗布して下さい。
- ② 1回塗りで効果が出ます。
- ③ 5℃以下での施工は避けて下さい。
- ④ 1kgで約10m²~20m²塗ることができます。

※その他、以下のことにご注意ください。

- ・塗り厚が薄いと洗い出しをした際に石が取れやすくなります。
- ・セメントが固まってからの散布しても効果はありません。
- ・散布量が適量でないと効果は得られません。
- ・残材、洗い水等は河川、池、湖、下水、地下水などを汚染する可能性のある場所には捨てないでください。